



Primacoat silk est un papier mince couché sans bois, disponible en 50, 60 et 65 g/m². Ses caractéristiques optiques et mécaniques sont équivalentes à celles des papiers couchés de grammages supérieurs. Premier des papiers couchés minces opaques premium développé en 1996 par Bolloré Thin Papers, il est à ce jour le papier couché léger le plus blanc du marché. Sa blancheur éclatante et son excellent rendu d'impression en quadrichromie donnent toute leur force et leur efficacité aux messages ; sa luminosité et la brillance des encres mettent en valeur les ouvrages illustrés.

Certifié FSC ou PEFC sur demande

Spécifications					
Caractéristique	Unité	Norme			
Code			PRC50WSB	PRC60WSB	PRC65WSB
Grammage	g/m ²	ISO 536	50 g/m ²	60 g/m ²	65 g/m ²
Grammage US	lbs		33.8	40.5	43.9
Main	cm ³ /g		0,96	0,95	0,95
Épaisseur	µm	ISO 534	48	57	62
Blancheur ISO	%	ISO 2 470	87	87	87
Blancheur CIE		ISO 11475	131	131	131
Opacité	%	ISO 2471	87	90	91
Brillant 75 °	%	ISO 2813	29	31	33
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5,7	5,7	5,7
Papier permanent	-	ISO 9706	OUI		
Sans azurant optique	-	-	OUI		

Tolérance papier	
Grammage : +/- 1 g/m ²	Blancheur CIE : +/- 6 points
Épaisseur : +/- 3 µm	Opacité minimum : valeur nominale 1 point
Brillant minimum : valeur nominale +/- 6 points	Humidité absolue : +/- 0,5 %
Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point	Tolérance de façonnage : +/- 0,8 %

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesures réalisées sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur

Date de dernière validation : 23/12/2014

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly