



PrimaOne est un papier offset destiné à l'impression numérique laser en une ou plusieurs couleurs. Principalement destinée aux textes imprimés, la gamme PrimaOne est également adaptée à l'impression des feuillets mobiles dans le cadre de l'édition juridique.

Certifié FSC ou PEFC sur demande

| Spécifications | | | | | | |
|----------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Caractéristique | Unité | Norme | | | | |
| Code | | | PNO39W10 | PNO40WST | PNO45WST | PNO50WST |
| Grammage | g/m ² | ISO 536 | 39 g/m ² | 40 g/m ² | 45 g/m ² | 50 g/m ² |
| Épaisseur | µm | ISO 534 | 43* | 47 | 53 | 58 |
| Grammage US | lbs | 25*45/500 | 26.3 | 27.0 | 30.4 | 33.8 |
| Main | cm ³ /g | | 1,10 | 1,17 | 1,18 | 1,16 |
| PPI | Pages/inch | T411 | 1120 | 1090* | 970* | 880* |
| Blancheur | % | ISO 2470 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Opacité | % | ISO 2471 | 81 | 82 | 83,5 | 84,5 |
| Humidité absolue | % | NF Q03-003 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Papier permanent | - | ISO 9706 | OUI | | | |
| Sans azurant optique | - | - | NON | | | |

| Tolérance papier | |
|---|---|
| Grammage : valeur nominale + / - 1 g/m ² | Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point |
| Épaisseur : + / - 2 µm. * si indicatif | Opacité ISO minimum : valeur nominale 1 point |
| PPI : + / - 50. * si indicatif | Humidité absolue : + / - 0,5 % |

| Tolérance façonnage |
|---|
| Raccord : 2 raccords maxi par bobine avec au minimum 60 % de bobines sans raccord |
| Laize : laize client - 0, + 2 mm |
| Diamètres bobines : 100, 114 ou 120 cm : - 3, + 2 cm |

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesures réalisées sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur

Date de dernière validation : 01/09/2014

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly