



Primapage est un papier mince non couché haut de gamme dédié à l'impression offset heat set et cold set monochrome ou avec couleurs d'accompagnement. Le compromis entre sa blancheur naturelle, son niveau d'opacité, sa faible transvision et son toucher soyeux lui confère un excellent confort de lecture.

Primapage peut être utilisé en impression bobines et feuilles.

Certifié FSC® ou PEFC sur demande

Spécifications										
Caractéristique	Unité	Norme								
Code			PPN29I17	PPN31I17	PPN34I17	PPN39I17	PPN45I17	PPN50I17	PPN55I17	PPN60I17
Grammage	g/m ²	ISO 536	29 g/m ²	31 g/m ²	34 g/m ²	39 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²	55 g/m ²	60 g/m ²
Grammage US	lbs	24*45/500	19,6	21	23	26,4	30,4	33,8	37,2	40,5
Épaisseur	µm	ISO 534	33,9	36,3	39,8	45,6	52,7	58,5	64,4	70,2
Main	cm ³ /g	-	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
PPI (indicatif)	pages/inch	T 411	1554	1428	1286	1124	966	880	798	720
Opacité	%	ISO 2471	80	81,5	81,5	84	85	87	88,5	90
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5,7							
Papier permanent	-	ISO 9706	OUI							
Azurant optique	-	-	NON							

Tolérance papier	
Grammage : valeur nominale + ou - 1 g/m ²	Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point
Épaisseur : + ou - 2 µm	Opacité minimum : valeur nominale 1 point
PPI (indicatif)	Humidité absolue : + ou - 0,5 %

Tolérance façonnage
Raccord : 2 raccords maxi par bobine avec au minimum 60 % de bobines sans raccord
Laize : laize client - 0, + 2 mm
Diamètres bobines (100, 114 ou 120 cm) : - 3, + 2 cm

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesure réalisée sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur

Date de dernière validation : Février 2017

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly, Product Manager