



PrimaOne est un papier offset destiné à l'impression numérique laser en une ou plusieurs couleurs. Principalement destinée aux textes imprimés, la gamme PrimaOne est également adaptée à l'impression des feuillets mobiles dans le cadre de l'édition juridique.

Certifié FSC ou PEFC sur demande

Spécifications						
Caractéristique	Unité	Norme				
Code			PNO39W10	PNO40WST	PNO45WST	PNO50WST
Grammage	g/m ²	ISO 536	39 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
Épaisseur	µm	ISO 534	43*	47	53	58
Grammage US	lbs	25*45/500	26.3	27.0	30.4	33.8
Main	cm ³ /g		1,10	1,17	1,18	1,16
PPI	Pages/inch	T411	1120	1090*	970*	880*
Blancheur	%	ISO 2470	87,5	87,5	87,5	87,5
Opacité	%	ISO 2471	81	82	83,5	84,5
Humidité absolue	%	NF Q03-003	6	6	6	6
Papier permanent	-	ISO 9706	OUI			
Sans azurant optique	-	-	NON			

Tolérance papier	
Grammage : valeur nominale + / - 1 g/m ²	Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point
Épaisseur : + / - 2 µm. * si indicatif	Opacité ISO minimum : valeur nominale 1 point
PPI : + / - 50. * si indicatif	Humidité absolue : + / - 0,5 %

Tolérance façonnage
Raccord : 2 raccords maxi par bobine avec au minimum 60 % de bobines sans raccord
Laize : laize client - 0, + 2 mm
Diamètres bobines : 100, 114 ou 120 cm : - 3, + 2 cm

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesures réalisées sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur

Date de dernière validation : Juillet 2020

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly